

PROTIL AQUARUST - Gamme peintures

LAQUE DE FINITION ANTI-CORROSION EN PHASE AQUEUSE



- **Peut être utilisé sur métaux sains ou même oxydés.**
- **Conforme Directive COV 2010, sans odeur.**
- **Sans classement toxicologique, ininflammable.**
- **Associé à un primaire PROTIL POLYPRIM devient une véritable barrière face aux agressions atmosphériques.**
- **Lessivable et anti-coulure.**
- **Nettoyage facile à l'eau, séchage rapide.**
- **Disponible en plusieurs teintes RAL.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect très brillant.
- Teintes standards (RAL) : blanc (9003), noir graphite (9011), brun-rouge (3009), gris argent (7001), vert (6025), jaune (1023).
- Densité à 20 °C : 1,25 ± 0,05.
- Teneur en COV max : < 70 g/L, conforme à la valeur limite fixée par la directive 42/CE COV 2010 (140 g/L).
- Ininflammable, sans point d'éclair.
- Extrait sec en poids : 68 %.
- Pouvoir couvrant (30 à 40µ par couche) : 8 à 10 m² /kg.
- Séchage rapide.
- Séchage du film à 20 °C avec 65 % d'humidité relative :
 - Hors poussière : 20 minutes.
 - Manipulable (sec) : 2 heures.
 - Recouvrable : 8 heures.
 - Dur : 48 heures.
- Anticoulure et lessivable.
- Tenue au brouillard salin :
 - * pour un film de **POLYPRIM** à 30 µ : > 400 heures.
 - * pour un film de **POLYPRIM** recouvert par **AQUARUST** : 1000 h.
- Tenue à la chaleur : 110°C en continu.
- Laque de finition à base de **résines alkydes acryliques** modifiées, de pigment antirouille et d'inhibiteur de corrosion.
- Température d'application : 10 à 35°C, avec une humidité relative de l'air inférieure à 85%.

SECURITE :

- Ininflammable.
- Non classé dangereux.

MODE D'EMPLOI :

- Dégraisser, dérouiller au préalable si besoin.
- Rincer et sécher.
- Homogénéiser avant utilisation.
- Possibilité d'ajouter environ 5 à 10 % d'eau pour une application au pistolet.
- Application au pinceau, brosse ou pistolet.
- Nettoyage du matériel d'application à l'eau.
- Possibilité d'appliquer un primaire **PROTIL POLYPRIM 12** heures après l'application du **PROTIL POLYPRIM**.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- **Traitement anti-corrosion de tous métaux** : tôlerie, volets mécaniques, charpentes métalliques, citernes, tuyaux de chauffage, véhicules, navires, portails, clôtures, transformateurs, pylônes, engins de chantier, matériels divers.
- **Revêtement de finition** : tous les cas énumérés ci-dessus.

Code produit : blanc laqué 1836