

# PROTIL RV2



## REVÊTEMENT ANTI-ROUILLE PHOSPHATANT RÉDUIT AU MAXIMUM LES TRAVAUX DE PRÉPARATION DES SURFACES

### PERFORMANCES - EFFICACITÉ

**PROTIL RV2** primaire anti-corrosion peut être appliqué sur tous supports métalliques même galvanisés.  
**PROTIL RV2** peut être utilisé directement sur les surfaces saines, oxydées, humides ou légèrement grasses.  
**PROTIL RV2** supprime les longs travaux de préparation des pièces. Il réduit le temps de travail et abaisse très notablement les coûts de revient.

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

• Traitement anti-corrosion de tous métaux : tôles, pylônes, charpentes, tubes, tuyaux, huisseries, citernes... Véhicules, navires, matériel agricole, hangars, silos, matériel divers... Engins de chantier.

### MODE D'EMPLOI

- Dégraissage préalable si besoin.
- Application à la brosse ou parfois au trempé (possibilité d'ajouter environ 10 % de SOLVANT SND).
- Recouvrir avec du PROTIL RV3 ou toute peinture glycérophtalique de finition.
- Séchage à 20° C par humidité normale :
  - Hors poussière : 15 à 20 minutes.
  - Manipulable : 45 à 50 minutes.
  - Recouvrable : 12 heures.

